

FICHA DE PRODUCTO: PASTINA JB



Edición 0618

Pastina JB

Mezcla para empastinado y tomado de junta de pisos graníticos, calcareos y revestimientos.

Características del Producto

Las pastinas JB están especialmente desarrolladas por nuestro laboratorio para el llenado de juntas de placas para piso, formuladas para obtener la mejor resistencia y una excelente terminación.

Usos y Aplicaciones

Se recomienda para toda la línea de productos Blangino: Compacto JB, Artesanales, Losetas Graníticas, Losetas Rústicas, Losetas Piedra Lavada, Coloniales, Veredas Calcáreas, etc, correspondiéndole a cada línea un dosificación y modo de aplicación diferente.

Además, están disponibles opciones de alta prestación como la Pastina JB Antiácido y Granallados.

Composición

Las Pastinas JB BLANGINO están elaboradas con:

- Cemento Blanco Cemex Simsa, en caso de tonos claros.
- Cemento Gris Holcim CP40, en caso de tonos oscuros.
- Aditivos fluidificantes y puentes de adherencia químicos que le confieren propiedades de alta fluidez con bajo consumo de agua, resistencia al desgaste, excelente adherencia y un alto grado de impermeabilidad.
- Pigmentos inorgánicos hidrosolubles le que confieren un color uniforme y duradero, cada uno formulado específicamente para cada piso blangino.
- Proceso productivo automatizado, que asegura la correcta dosificación y dispersión de los componentes, proceso clave para lograr una junta de color y resistencia acorde a la placas para piso Blangino.

Código y Colores

| | | | |
|---------|--------------|---------|-----------------------|
| S520B | Blanca | S358 | Terra |
| S520G | Gris común | S520P | Paraná |
| S520GP | Gris Perla | S520A | Amarillo cto. gris |
| S520N | Negro | S520D | Dorado |
| S520R | Rojo | S520BE | Beige |
| S359 | Rojo intenso | S323 | Sahara |
| S320 | Rosa | S520V | Verde cto. gris |
| S308 | Rosa claro | S520V/1 | Verde cto. bco |
| S520NA | Naranja | S520V/H | Verde claro cto. bco. |
| S520X | Bordó | S520Z | Azules |
| S520H | Habano | S520RA | Antiácido Rojo |
| S520A/2 | Ocre | S520GA | Antiácido Gris |

Ficha técnica:

| Cód. | Peso Kg/Bolsa | Rendimiento en kg/m ² | Cantidad Bolsas x Pallet |
|------|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| P520 | 25 | 1,2 a 1,5 | 56 |

Imagen referencial



Accesorios / Productos Complementarios

- Mortero Blangino y Pegamento Blangino, según corresponda
- Detergente Neutro JB, para el lavado piso (envasado en bidones de 2 Lt. y 5 Lt.)
- Cera JB INCOLORA u otro color, dependiendo del material a colocar (envasado en bidones de 2 Lt. y 5Lt.)

Preparación, Dosificación y Rendimiento

Dosificación:

1,5 partes de Pastina JB + 1 parte de agua.

Se recomienda el preparar cantidades no mayores a 10 Kg. por vez para evitar que se endurezca.

Vierta agua en un recipiente y agregue la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras va mezclando para obtener una pasta fluida y sin grumos. Continúe mezclando hasta que tome el color homogéneo similar a la placa para pisos elegida. Deje reposar por 15min antes de utilizar, para que reaccionen los aditivos.

Una vez preparada la pastina debe usarse dentro de 50min posteriores. Si la pastina se endurece, no agregue agua, tírela y prepare una nueva.

Manipuleo

Para reducir el riesgo lesiones en la espalda recomendamos levantar las bolsas de 30kg doblando las rodillas y manteniendo recta la espalda.



incorrecto



correcto